

## DrPoli<sup>®</sup> Linha ELASTRON<sup>®</sup> – ELASCRI<sup>®</sup>

**ELASCRI<sup>®</sup>**, é uma emulsão acrílica, que geralmente é usada como revestimento para impermeabilizar superfícies. O produto possui uma grande elasticidade, flexibilidade e uma excelente resistência a água. Ele atua protegendo a superfície da infiltração com tripla característica de desempenho. Na primeira demão, ele é usado como selador, na segunda, como impermeabilizante, e a partir da terceira demão, é usado como base para acabamentos e pinturas em paredes novas.

**APLICAÇÕES:** Concreto e alvenaria em contato com o solo; Caixas d'água, floreiras e tanques; Paredes externas e internas; Banheiros, saunas, sacadas, terraços, lajes e diversos tipos de pisos.

**MODO DE USAR:** Recomenda-se a utilização de EPIs. Mexer bem o produto antes de usar. Aplicar o produto em superfícies limpas, porosas, livre de poeira, graxas, óleos, isenta de fissuras ou trincas e absolutamente secas. Não aplicar em dias úmidos.

Após limpar completamente a superfície, aplicar no mínimo três demãos com intervalos entre elas de 6 a 8 horas em sentidos cruzados. Em paredes de alvenaria, remover o reboco da área afetada, limpar completamente a superfície, corrigir as imperfeições com argamassa de areia e cimento e após a secagem, remover os resíduos, aplicar no mínimo três demãos em sentidos cruzados. Pode-se adicionar cimentcola ao produto neste caso também. A cada litro de **ELASCRI<sup>®</sup>**, usar de 300 a 500 g de cimentcola e adicionar 250 ml de água. Usar rolo, trincha ou brocha para a aplicação, sempre em demãos cruzadas para um melhor rendimento.

Em paredes novas, limpar bem a alvenaria, aplicar o produto e rebocar. Se necessário aplicar novamente sobre o reboco seco. Nos cantos, ralos de degraus, etc. utilizar sempre um véu de poliéster para melhor ancoragem do produto.

**CONSUMO:** São necessários de 650 g a 1,0 Kg de **ELASCRI<sup>®</sup>** por demão, por metro quadrado (a 1ª demão sempre terá um maior consumo que as demais).

### CARACTERÍSTICAS:

pH	8 a 10
Cor	Branca na embalagem (incolor após a secagem)
Densidade	1,0 g / cm <sup>3</sup>
Composição	Resinas Acrílicas
Secagem ao toque	1 a 2 horas
Intervalo entre demãos	6 horas (mínimo)

**COMPOSIÇÃO:** Resinas acrílicas, água e aditivos especiais.

**PRECAUÇÕES:** Caso o produto entre em contato com a pele ou olhos, lavar com água abundante por 15 min. Caso aja irritação, procure um médico. Caso seja inalado, procure um ambiente ventilado. Caso seja ingerido, não provoque vômito. Mantenha longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais. Armazene em local fresco, seco e coberto de preferência.

**OBSERVAÇÃO:** As informações e orientações fornecidas verbalmente, por escrito ou através de testes em laboratório, pela Assistência Técnica, não implicam em qualquer garantia sobre a aplicação dos produtos e não significam que seja desnecessário teste prático dos mesmos no local da aplicação pretendida. As aplicações e uso dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente ou usuário.

**Consworld**<sup>®</sup>  
Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.



**ELASCRI**<sup>®</sup>

**VALIDADE:** 12 meses da data de fabricação na embalagem lacrada.

Produzido por: CNPJ: 17.140.307/0001-90

Químico Responsável: Eng<sup>o</sup> Valdir C. Barbosa - CRQ. 09.300.488 IX Reg.

**Consworld**<sup>®</sup>  
Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Av. Pref. Omar Sabbag, 305 - Jd. Botânico  
Curitiba - Pr - Brasil - CEP: 80.210-000  
Fone: 41 3363-7300 - Fax: 41 3363-8300  
www.drpoli.com.br - vendas@drpoli.com.br  
C.N.P.J.: 01.354.262/0001-17

Distribuidor exclusivo: