

## **DrPoli<sup>®</sup> Linha ELASTRON<sup>®</sup> – EMULTRON<sup>®</sup> – 1000**

**EMULTRON<sup>®</sup> 1000**, é um produto formulado com asfalto emulsionado com água e polímeros especiais. É aplicado a frio e recomendado para impermeabilização e proteção de superfícies de concreto contra a umidade. Pode ser usado também em taludes e como proteção para madeira e metais.

**APLICAÇÕES:** Vigas de baldrame, blocos de fundações, Floreiras e jardineiras em geral.

**MODO DE USAR:** Recomenda-se a utilização de EPIs. Mexer bem o produto antes da aplicação. O produto está pronto para o uso, porém poderá ser diluído com até 10 % de água caso necessário. Aplicar sempre em superfícies limpas, porosas, livre de poeira, graxas, óleos, isenta de fissuras ou trincas e absolutamente secas. Não aplicar em dias úmidos.

Aplicar preferencialmente em duas demãos com brocha ou trincha mantendo um intervalo mínimo de 2 horas entre demãos. A secagem total leva aproximadamente 2 horas.

**CONSUMO:** São necessários aprox. 0,350 Kg de **EMULTRON<sup>®</sup> 1000** por demão, por metro quadrado (a 1ª demão sempre terá um maior consumo que as demais).

### **CARACTERÍSTICAS:**

% de sólidos em peso min. 58 %

Densidade	1,0
Tempo de secagem	2 horas (intervalo entre demãos)
Viscosidade, SSF	10 – 70
Ponto de amolecimento	60° C (resíduo asfáltico)
Cor	Preta

**COMPOSIÇÃO:** Asfalto, água e aditivos especiais.

**PRECAUÇÕES:** Caso o produto entre em contato com a pele ou olhos, lavar com água abundante por 15 min. Em caso de irritação, procure um médico levando a embalagem se possível. Caso seja inalado, procure um ambiente ventilado. Caso seja ingerido, não provoque vômito. Mantenha longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças e animais. Armazene em local fresco, seco e coberto de preferência.

**OBSERVAÇÃO:** As informações e orientações fornecidas verbalmente, por escrito ou através de testes em laboratório, pela Assistência Técnica, não implicam em qualquer garantia sobre a aplicação dos produtos e não significam que seja desnecessário teste prático dos mesmos no local da aplicação pretendida. As aplicações e uso dos produtos estão fora do nosso controle e são, portanto, de inteira responsabilidade do cliente ou usuário.

**VALIDADE:** 12 meses da data de fabricação na embalagem lacrada.

Produzido por: CNPJ: 17.140.307/0001-90

Químico Responsável: Eng<sup>o</sup> Valdir C. Barbosa – CRQ. 09.300.488 IX Reg.

**Consworld**<sup>®</sup>  
Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.



**EMULTRON<sup>®</sup> 1000**

**Consworld**<sup>®</sup>  
Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Av. Pref. Omar Sabbag, 305 - Jd. Botânico  
Curitiba - Pr - Brasil - CEP: 80.210-000  
Fone: 41 3363-7300 - Fax: 41 3363-8300  
www.drpoli.com.br - vendas@drpoli.com.br  
C.N.P.J.: 01.354.262/0001-17

Distribuidor exclusivo: